

## DATENBLATT

Data sheet / fiche technique / technische gegevens /  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### MATERIAL

material / matière / Basis / МАТЕРИАЛ

### AUSRÜSTUNG

finish / traitement / Afwerking / ОБРАБОТКА

### GEWICHT

weight / poids / Doekgewicht / ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ

### DICKE

thickness / épaisseur / Dikte / ТОЛЩИНА

### LUFTDURCHLÄSSIGKEIT bei 20 mm WS

air permeability / perméabilité à l'air / Luchtdoorlaatbaarheid /  
ВОЗДУХОПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

### TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

temperature resistance / résistance à la température /  
Temperatuurbestendigheid / ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

### BESTÄNDIGKEIT

resistance / résistance / Bestendigheid /  
УСТОЙЧИВОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К:

**SÄUREN** acids / acides / Zuren / КИСЛОТАМ

**LAUGEN** alcalics / alcalis / Basen / ЩЕЛОЧАМ

### OXYDATIONSMITTEL

oxydation solvents / solvants / Oxidatiemiddelen / ОКСИДАТАМ

### REISSFESTIGKEIT

tensile strength / résistance à la rupture / Treksterkte /  
РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА

**KETTE** warp / chaîne / Ketting / ОСНОВА

**SCHUSS** weft / trame / Inslag / УТОК

### ABRIEFESTIGKEIT

abrasive resistance / résistance à l'abrasion / Schuurweerstand /  
СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ

### LICHTBESTÄNDIGKEIT

light stability / stabilité à la lumière / Lichtbestendigheid /  
СВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ

### SPEZIFISCHES GEWICHT

specific weight / poids spécifique / Soortelijk gewicht /  
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ВЕС

## TV 25513

: Polyester -Nadelfilz mit Polyester-Stützgewebe  
needle felt with supporting fabric / feutre aiguilleté avec toile de  
support / naaldvilt met steundoek / иглопробивная ткань с  
опорной тканью

: e PTFE-Membrane  
membrane / membrane / membraan / мембрана

: ~ 500 g/m<sup>2</sup>

: ~ 1,9 mm

: ~ 60 l / dm<sup>2</sup> min

: 150° C Dauertemperatur  
continuous temperature / température de travail /  
Bedrijfstemperatuur / продолжительная температура

: 170° C Spitztemperatur  
maximum temperature / brèves pointes /  
Piektemperatuur / максимальная температура

: **gut** good / bonne / goed / хорошо

: **beschränkt** limited / limité / beperkt / ограниченная

: **sehr gut** very good / très bonne / zeer goed / очень  
хорошо

: 80 daN/5 cm

: 80 daN/5 cm

: **gut** good / bonne / goed / хорошо

: **gut** good / bonne / goed / хорошо

: 1,38 g/cm<sup>3</sup>